

Pflege, Wartung und Sanierung von Akustikputzdecken

- Sie haben in Ihrem Bauvorhaben hochwertige Produkte aus dem Hause Vogl Deckensysteme eingesetzt – damit die Qualität dieser Decken auch über Jahre hinweg bestehen bleibt, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise zur Pflege, Wartung und Sanierung unserer Akustikputzdecken.
- Pflege von Akustikputzdecken:
- Leichte Verschmutzungen / Staubablagerungen etc. lassen sich jederzeit mit einem feinen, sauberen Haarbesen von der Deckenfläche abkehren
- Die Akustikdecken **nicht** „nass“ abwaschen, da sich andernfalls die Endbeschichtung lösen könnte
- Wartung und Sanierung (erneuter Akustikputzauftrag):
- Vorbereitung der erneuten Akustikputzbeschichtung:
- Deckenfläche mit weichem, feinem und sauberem Haarbesen abkehren, um Staubablagerungen etc. zu entfernen. Kleine Beschädigungen können mit Akustikputz zuvor „abgetupft“ oder mit Malerspachtelmasse ausgebessert werden
- Erneute Akustikputzbeschichtung durchführen:
- Verarbeitungsrichtlinien beachten, Trocknungszeiten einhalten
- Erneuter Akustikputzauftrag mit relativ hoher Luftmenge, um die Offenporigkeit des Systems zu erhalten. Auftragsmenge circa 700 - 900 g/m²

Hinweis: Eine Sanierung mit Farben im Spritzauftrag (auch mit sogenannten „Akustik-Farben“) wird von uns nicht empfohlen, da uns hier keine Erfahrungen bezüglich der Veränderung des Schallabsorptionsgrades vorliegen.

Bei Einhaltung der o.g. Hinweise führt ein erneuter Akustikputzauftrag zu keinen wesentlichen Beeinträchtigungen der akustischen Wirkung. Ergänzend hierzu verweisen wir auf die Verarbeitungsvorschriften sowie auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik.